



DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.



Balení

- Dóza 500 ml

Barva

- Transparent

Obj. číslo

- 70501BD

Technický list

TL 07.83 Vyhlazovací roztok - FINISHER

Výrobek

Roztok na bázi vody a povrchově aktivních látek. Univerzální pomocný prostředek k vyhlazení a upravování tmelů Den Braven. Vhodný jak pro silikony, akryly, polyuretanové tmely tak MS polymerní tmely. Nezanedbává zbytky a lze ho aplikovat na většinu povrchů běžně používaných ve stavebnictví (keramické obklady a dlažby, přírodní kámen, skleněná mozaika, atd.)

Vlastnosti

- pH neutrální
- Vhodné na silikony, akryly, PU i MS polymery
- Výrobek připraven rovnou k aplikaci
- Vodou ředitelný
- Zajišťuje snadné a dokonalé vyhlazení povrchu tmelů

Použití

Roztok na bázi vody a povrchově aktivních látek, pro profilování různých typů spár, např. silikon, polyuretan nebo hybrid. Umožňuje rychlé a přesné vyhlazení povrchu spár. Eliminuje možnost vzniku nerovností nebo pórů.

Technické údaje

Základ	Roztok na bázi vody s povrchově aktivními látkami		
Konzistence	-	Tekutina	
Hustota	g/cm ³	1,04 - 1,06	20 °C
pH		Neutrální	
Bod varu	°C	100	
Aplikační teploty	°C	+5 až +35	
Skladovatelnost	měsíce	24	
Vzdálenost při aplikaci	mm	200	





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Pokyny

1. Vyhlazovací roztok se před aplikací musí protřepat.
2. Po aplikaci tmelu se spára lehce postříká Finisherem a tmel se vyhladí za pomoci vyhlazovacích stěrek. Aplikace vyhlazení se doporučuje formou odřezání tmelu tedy tahem stěrky „proti tmelu“ nikoli „po směru tmelu“ a tím zatlačením a rozjetím tmelu do stran.
3. Ihned po vyhlazení tmelené spáry ji lehce opláchněte nebo pokropte rozprašovačem s destilovanou vodou.
4. Zbytky vyhlazovacího roztoku Finisher je zapotřebí zcela odstranit z povrchu v rozmezí 24 – 36 hodin po aplikaci silikonu vhodnými čistícími prostředky. Čím dříve se Finisher odstraní, tím dokonalejší je výsledek. Předchází se tak tvorbě map. Roztok je možné odstraňovat, jakmile se vytvoří na povrchu silikonu minimálně 1 mm silná vrstva, aby nedošlo k poškození dokonalého povrchu silikonové vrstvy. Rychlost vytvoření bezpečné povrchové vrstvy je závislé na okolní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Upozornění

Nezanechává zbytky na většině povrchů, vždy se však doporučuje okolní konstrukce chránit, pokud je to možné.

Skladovatelnost

V suchu a neotevřeném obalu bez přímého slunečního svitu 24 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizace

Aktualizováno dne: 21.1.2026

Vyhotoveno dne: 12.12.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.